

The Restom logo is an oval shape with a dark red background and white cursive text.

Technologies pour
la restauration
des véhicules anciens

RESTOM®

71500 LOUHANS

Tél. 03 85 74 95 60

Fax 03 85 74 95 40

www.restom.net

100 ml

JOINT 7777 NOIR

**Joint silicone haute qualité
pour étanchéité des carters.**

Bien adapté pour carters ayant des défauts de planéité et toute partie très chaude (moteur). Démontage assez facile, élasticité permanente. Utilisation jusqu'à 250°C.

MODE D'EMPLOI : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 40°C. Dégraisser les pièces (acétone) et les sécher. Appliquer un cordon régulier sur une surface. Assembler les pièces dans les 5 minutes.

Temps de durcissement : au moins 24 h à 20°C. Ventiler les endroits où le produit est appliqué. Résistance à la température : - 50°C - + 250°C.

Conservation : 12 mois dans son emballage hermétique d'origine.

